



Papier Nefalit® Bio

Le papier Nefalit® Bio est un papier minéral réfractaire sans amiante et sans céramique destiné à la protection, l'isolation et l'étanchéité thermique jusqu'à 1200°C.

CARACTERISTIQUES	Valeurs	unités
Couleur	Bleu	-
Température limite d'utilisation	1200	°C
Densité	1.0	-
Perte au feu 800°C	23	%
Résistance à la traction longitudinale	50	kg/cm ²
Résistance à la traction transversale	40	kg/cm ²
Compressibilité selon ASTM F 36 methode K (70kg/cm ²)	17	%
Reprise élastique	25	%

Format standard : bobines de 1 mètre de large et de 100 mètres de long

Épaisseurs standards : 0.6 à 1.5 mm (+/- 10 %)

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.